

Werkstoff

82 HNBR 38179

grün

Änderungsindex 2 **Änderungsdatum** 14.02.2023 **Seite** 1 / 2

Allgemeine Prüfungen	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte DIN EN ISO 1183-1, 23 °C	---	1.30	g/cm ³
Härte DIN ISO 7619-1, Shore A, 23 °C	90 ±5	---	Shore
Rückprallelastizität DIN 53512	---	17.8	%
Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C	---	8.6	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2, 23 °C	---	21.3	MPa
Reißdehnung DIN 53504, S2, 23 °C	---	320	%
Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1, A, 23 °C	---	17.8	KN/m
Druckverformungsrest DIN ISO 815, Prüfkörper B, 22 h, 100 °C, 25 %	---	34	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, Prüfkörper B, 22 h, 150 °C, 25 %	---	41	%
Abrieb DIN 53516, 10 N	---	110	mm ³
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis 150°C		

Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
ADI Frei				siehe DoC
FDA	USA	Dichtungen	§ 177.2600	siehe DoC

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -
Fax: -
Email: MaterialCompliance@fst.com



Werkstoff 82 HNBR 38179

grün

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

14.02.2023

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -
Fax: -
Email: MaterialCompliance@fst.com

