

## Werkstoff 95 AU V142

blau

<b>Änderungsindex</b>	<b>Änderungsdatum</b>	<b>Seite</b>	1 / 3
10	30.03.2022		

<b>Allgemeine Prüfungen</b>	<b>Sollbereich</b>	<b>Typ. Werte</b>	
<b>Dichte</b> DIN EN ISO 1183-1, 23 °C	1.20 ±0.02	1.20	g/cm <sup>3</sup>
<b>Härte</b> DIN ISO 7619-1, Shore A, 23 °C	94 ±3	94	Shore
<b>Härte</b> DIN ISO 7619-1, Shore D, 23 °C	46 ±5	46	Shore
<b>Spannungswert</b> 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C	> 11	13.8	MPa
<b>Zugfestigkeit</b> DIN 53504, S2, 23 °C	> 48	58	MPa
<b>Bruchdehnung</b> DIN 53504, S2, 23 °C	> 430	540	%
<b>Weiterreißwiderstand</b> DIN ISO 34-1, B (b), 23 °C	---	103	KN/m
<b>Druckverformungsrest</b> DIN ISO 815, 24 h, 70 °C, 10 %	---	24	%
<b>Druckverformungsrest</b> DIN ISO 815, 24 h, 100 °C, 10 %	---	29	%
<b>Kälterichtwert</b> ISO 11357-2, DSC	---	-36	°C
<b>Torsions-Schwingungs-Versuch</b> DIN EN ISO 6721-2A	---	-22	°C
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-30°C bis 110°C		

### Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	<b>Land</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Gültig bis</b>
BPA/Phthalat frei			BPA/Phthalat frei	siehe DoC
Konflikt Mineral frei			siehe Zertifikat	siehe DoC
PFOA / PFOS frei			siehe Zertifikat	siehe DoC

### Freudenberg

Freudenberg FST GmbH  
Technology&Innovation  
Material Compliance  
Telefon: -  
Fax: -  
Email: MaterialCompliance@fst.com

**Werkstoff**  
**95 AU V142**

blau

**Änderungsindex**  
10

**Änderungsdatum**  
30.03.2022

**Seite** 2 / 3

RoHS Konform

**Land**      **Bauteil**

**Bemerkung**  
inklusive EU 2011/65 und EU2015/863  
(ROHS III)

**Gültig bis**  
siehe DoC

**Freudenberg**

Freudenberg FST GmbH  
Technology&Innovation  
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: [MaterialCompliance@fst.com](mailto:MaterialCompliance@fst.com)

## Werkstoff 95 AU V142

blau

**Änderungsindex**  
10

**Änderungsdatum**  
30.03.2022

**Seite** 3 / 3

### Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### Freudenberg

Freudenberg FST GmbH  
Technology&Innovation  
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: [MaterialCompliance@fst.com](mailto:MaterialCompliance@fst.com)